



Fiche technique N° TP8286  
22-03-2017

Annule et remplace les éditions  
précédentes

Application après préparation sur  
supports conformes au D.T.U. 59.1

- **Plâtre et Dérivés :**  
Plâtre - Plaques de Plâtre cartonnées -  
Enduit de Plâtre

**Sous-couche  
Plaque de plâtre**  
Impression et finition des plaques  
de plâtre cartonnées et dérivés

**INTÉRIEUR**  
6 à 8 m<sup>2</sup>/L



\*Information sur le niveau d'émission  
de substances volatiles dans l'air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhalation,  
sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## FONCTION

Peinture d'impression et de décoration à base de résine acrylique. Aspect mat en finition.

**Classification :** AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

**Destination :** INTÉRIEUR

Sur plaques de plâtre cartonnées :

- En impression avant la pose de papiers peints
- En finition.

**Qualités dominantes :**

- Forte opacité
- Pénètre et homogénéise les fonds
- Recouvrable par tous types de peintures

**Caractéristiques pratiques :**



= 6 à 8 m<sup>2</sup>/L (selon le support)



= 1 h



= 6 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** blanc
- **Finition :** aspect mat
- **Matériel :** brosse ou rouleau synthétique antigoutte
- **Dilution et nettoyage du matériel :** Eau
- **Conditionnement :** 4 L - 10 L

**Caractéristiques techniques :**

- **Densité :** 1,51 à 1,61
- **Extrait sec (pondéral) :** 62 à 66 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient max 30 g/l COV.
- **Taux de brillance à 60° :** < 5

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support :

- Effectuer un dépoussiérage soigné avant la mise en peinture.

### Application :

**Après les travaux de préparation**, sur fonds propres, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.

- **En impression** : appliquer 1 couche diluée à 5% d'eau.
- **En finition** : appliquer 2 couches (la 1ère couche sera diluée à 5% d'eau, la 2e couche ne sera pas diluée).
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.  
Stocker à l'abri du gel.

### Hygiène et sécurité :

**Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com) ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96

**Mail : [contact@theolaur.com](mailto:contact@theolaur.com) [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com)**

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015