

## TREOLJE V

<b>DESCRIPTION</b>	Lasure spéciale pour bois traités en autoclave aux sels métalliques	
<b>APPLICATION</b>	<p>TREOLJE V est une lasure en phase aqueuse à base de résine alkyde modifiée, particulièrement adaptée aux bois imprégnés. Elle a une excellente pénétration et a des propriétés hydrofuges, ce qui évite la fissuration des bois. Le produit contient également des pigments et un filtre contre les U.V., ce qui permet de protéger le bois contre les dégradations causées par la lumière, la décoloration, le grisaillement.</p> <p>TREOLJE V imperméabilise les surfaces ainsi traitées et évite le développement d'algues et de mousses ainsi que les taches de graisse (BBQ).</p> <p>TREOLJE V rend les bois de terrasse moins glissants</p>	
<b>COULEURS</b>	Brun doré, vert nature et incolore. L'incolore est à teinté avec le Système Multicolor Jotun comme une lasure en base C.	
<b>BRILLANCE</b>	Satiné	
<b>CONDITIONNEMENTS</b>	3 litres	
<b>DONNEES PHYSIQUES</b>	Type	Lasure alkyde en phase aqueuse
	Viscosité	22-24 sec DIN 4
	Poids spécifique	1,00
	Volume en matières sèches	25%
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b>	<b>( à 23°C., 50% H.R.)</b>	
	Sec hors poussière	4 h.
	Intervalle entre chaque couche	Minimum 12 h. Le temps de séchage dépend de la température, de l'humidité de l'air, des conditions climatiques et de l'épaisseur du film et du nombre de couches
	Sec pour l'utilisation	Minimum 24 h.
<b>RECOMMANDATIONS D'EMPLOI:</b>	Rendement recommandé	8-10 m <sup>2</sup> /L.
	Méthode d'application	Pinceau ou combiner rouleau et pinceau
	Conditions pendant l'application	>5°C
	Diluant / agent de nettoyage	Eau / savon et eau
<b>MODE D'EMPLOI</b>	<b>PREPARATION</b>	
	<p>Pour une utilisation à l'extérieur sur les planches en bois imprégnés, escaliers ou des meubles de jardin en bois, où une protection translucide non filmogène est requise. La température de l'air et de la surface doivent être d'au moins 5°C. Le taux d'humidité des bois neufs imprégnés doit être redescendu à 18%.</p>	

## TREOLJE V

(Le bois imprégné doit avoir séché pendant au moins 1 ou 2 mois en fonction des conditions climatiques). Les supports doivent être sains, propres et sec avant de commencer le traitement.. Toutes exsudations de sels (cristaux blancs) doivent être préalablement éliminées à l'aide d'une brosse dure et de l'eau (utiliser le tuyau d'arrosage).

Appliquer le TREOLJE V sur une surface sèche. Pour un résultat régulier sur les planches, appliquer le produit sur toute la longueur de 1 - 2 planches à la fois. Appliquer une couche mince et essuyer tout excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Le TREOLJE V doit pénétrer dans le bois et ne doit pas constituer une couche épaisse sur la surface. L'application se fait en 2 couches. Les bois à restaurer doivent être dans un état propre et sec avant de commencer le traitement. Supprimez tous les peintures ou les vernis précédents en utilisant une ponceuse ou un décapant à peinture. Il est important d'utiliser de l'eau propre pour rincer tous les bois.

INFORMATIONS GENERALES : Éviter d'appliquer en plein soleil, par temps humide et à basse température. Eviter de peindre avant une averse. Les basses températures nocturnes pendant le printemps et l'automne peuvent provoquer de la condensation et laisser apparaître après séchage un aspect plus mat de la lasure. Il est recommandé de nettoyer le bois une fois par an, avec un détergent non agressif, de supprimer les dépôts divers et de rafraîchir la lasure en appliquant une nouvelle couche.

### SECURITE

- A utiliser dans un local bien ventilé,
- Ne pas respirer ou inhaler les vapeurs,
- Eviter le contact avec la peau, porter des gants et des lunettes de protection,
- Les yeux doivent être abondamment rincés à l'eau claire et demander l'avis d'un médecin,
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin,
- Tenir hors de portée des enfants.

-

- La fiche de sécurité (S.D.S.) est disponible sur demande et sur notre site.
- Les limites de l'U.E. pour ce produit sont de 130gr./L.  
Ce produit contient au maximum 80gr./L de C.O.V.
- Notre service technique est à votre disposition pour toute demande particulière.

Les informations ci-dessus vous sont données selon nos connaissances basées sur des tests en laboratoire et notre expérience pratique. Toutefois, comme le produit est souvent utilisé dans des conditions hors de notre contrôle, nous ne pouvons rien garantir, mis à part sa qualité. Nous nous réservons le droit de modifier les données sans préavis. La peinture devrait être considérée comme un produit semi-fini. Le résultat dépend de la construction, de l'état du support, du pré-traitement, de la température, de l'humidité relative de l'air, de l'application, etc...